



Trägermaterial
Tessuto di base
Base fabric
Support

Beschichtungsart
Spalmatura
Type of coating
Enduction

Gewicht
Peso
Weight
Poids

Reisskraft
Carico di rottura
Tensile strength
Résistance à la traction

Weiterreissfestigkeit
Resistenza alla lacerazione
Tear strength
Résistance à la déchirure amorcée

Spraytest
spray test

Wasserdruckbeständigkeit
Impermeabilità
Water resistance
Imperméabilité

Lichtbeständigkeit
Solidità alla luce
Light fastness
Stabilité lumière

Wetterechtheit
Resistenza alla intemperie
Weather fastness
Résistance aux intempéries

Knickfestigkeit
Resistenza alla piegatura
Crack resistance
Résistance au pliage

Rollenlänge
Lunghezza rotoli
Roll length
Longueur des pièces

100% PES

Acrylat/Teflon®

195 g/m²

1300/1200 N/50 mm

25/23 N

80 Note

> 70 hPa
assolutamente impermeabile6 - 8
(DIN 54004)6 - 8
(DIN 54071)

> 50.000

ca. 100 lfm

Die technischen Daten
sind Produktions-
durchschnittswerte.
Abweichungen

möglich. Produktions-
änderungen vorbehalten.
I dati tecnici sono la
risultanza di valori medi di

produzione. Sono possibili
leggere variazioni (colore,
peso totale, ecc.) che non
pregiudicano la qualità.

The technical parameters
are average values.

Les données techniques
sont des valeurs moyennes
de production. Petits écarts
possibles. Sous réserve de
changements de production.